

Formy dodání

Role, ze skladu

Tloušťka: 10 mm
Délka: 8 000 mm
Šířka: 1 250 mm


Technické údaje

Maximální statické zatížení

0,800 N/mm²



Výjimečné krátkodobé špičkové zatížení

až do 1,000 N/mm²




Fyzikální vlastnosti	Norma	Výsledek	Komentář
Statický modul pružnosti	Na základě EN 826	1,2 - 2,9 N/mm²	Tečný modul, viz graf „Modul pružnosti“
Dynamický modul pružnosti	Na základě DIN 53513	3,6 - 18,2 N/mm²	Závisí na frekvenci, zatížení a tloušťce, viz graf „Dynamická tuhost“
Mechanický ztrátový činitel	DIN 53513	0,18	Závisí na zatížení, amplitudě a frekvenci
Trvalá deformace v tlaku	Na základě DIN EN ISO 1856	3,7 %	Měřeno 30 minut po odlehčení, po 72 hodinách při 50% stlačení a teplotě 23 °C
Pevnost v tahu	Na základě DIN EN ISO 1798	0,9 N/mm²	
Tažnost při přetržení	Na základě DIN EN ISO 1798	70 %	
Odolnost proti roztržení	Na základě DIN ISO 34-1	8,0 N/mm	
Chování při požáru	DIN 4102 DIN EN 13501-1	B2 E	
Součinitel kluzného tření	REGUPOL - laboratoř REGUPOL - laboratoř	0,7 0,8	Ocel (suchá) Beton (suchý)
Odpor proti stlačení	Na základě DIN EN ISO 3386-2	545 kPa	Tlakové napětí při 25% stlačení; zkušební vzorek h = 60 mm
Odrazová pružnost	Na základě DIN EN ISO 8307	30 %	Závislé na tloušťce; zkušební vzorek h = 60 mm
Redukce síly	DIN EN 14904	61 %	Závislé na tloušťce; zkušební vzorek h = 60 mm
Odolnost vůči ozónu	DIN EN ISO 17025	Fáze prasknutí 0	

REGUPOL VIBRATION 800




Měření stlačení podle DIN EN 826 mezi dvěma tuhými deskami.
Znázorněné hodnoty vycházejí ze třetího zatěžovacího cyklu. Doba
zatížení i odlehčení činila 20 sekund. Zkoušeno při pokojové teplotě.
Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 mm.

REGUPOL VIBRATION 800




Ilustrace účinnosti izolace systému s jedním stupněm volnosti (SDOF system) na tuhém podkladu s **REGUPOL vibration 800**. Parametry: vložený útlum v dB a účinnost izolace v %.




Vlastní frekvence jednohmotového systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) při zohlednění dynamické tuhosti materiálu **REGUPOL vibration 800** na tuhém podkladu. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 mm.

REGUPOL VIBRATION 800




Změna dynamické tuhosti v závislosti na změnách amplitudy. Průměrné hodnoty pro buzení při 5 Hz, 10 Hz a 40 Hz. Sinusové buzení při konstantním středním zatížení $0,80 \text{ N/mm}^2$. Rozměry zkušebních vzorků: $250 \times 250 \times 60 \text{ mm}$. Vlastní frekvence jednohmotového systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu.




Změna mechanického ztrátového činitele v závislosti na změnách amplitudy. Sinusové buzení při konstantním středním zatížení $0,80 \text{ N/mm}^2$. Rozměry zkušebních vzorků: $250 \times 250 \times 60 \text{ mm}$.

REGUPOL VIBRATION 800




Ilustrace dynamického modulu pružnosti při sinusovém buzení s konstantním středním zatížením a amplitudou $\pm 0,25$ mm. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 x 40 mm. Statický modul pružnosti je určen jako tečný modul pružinové charakteristiky. Zkoušeno v souladu s normou DIN 53513.



Ilustrace dynamické tuhosti pro sinusové buzení při konstantním středním zatížení a amplitudě $\pm 0,25$ mm. Rozměry vzorků: 250 x 250 x 40 mm; statická tuhost je výsledkem tečného modulu pružinové charakteristiky. Testováno v souladu s normou DIN 53513.

REGUPOL VIBRATION 800



Vyloučení odpovědnosti

Jsme distributorem materiálů REGUPOL a REGUFOAM, jejichž výrobcem je společnost REGUPOL Germany GmbH & Co. KG. Tento technický dokument vychází z oficiální dokumentace výrobce a slouží jako informativní podklad.

Na základě našich zkušeností a technických údajů vám rádi pomůžeme s výběrem vhodného typu materiálu. Upozorňujeme však, že námi poskytnuté informace a doporučení mají orientační charakter a nenahrazují odborný návrh celého konstrukčního řešení. Za finální návrh a správné použití materiálu odpovídá zpracovatel projektu či odborný konzultant.

Všechny technické hodnoty odpovídají současnému stavu poznání výrobce a je třeba je chápat jako referenční. Jednotlivé hodnoty mohou vykazovat odchylky z výrobních nebo materiálových důvodů a vlivem vnějších podmínek, například teploty či vlhkosti.

Záruky se vztahují výhradně na technické vlastnosti dodaného materiálu, nikoli na konkrétní aplikaci nebo její výslednou funkci.

Revize českého překladu: 09/2026